

SELECT

Lac acril-poliuretanic monocomponent, cu nanoparticule ceramice, in dispersie apoasa

Nanoparticulele ceramice asigura o mai buna penetrare a lemnului, o aderenta superioara, pe langa rezistenta la abraziune si zgariere, respectiv durabilitate superioare.

Alte beneficii ale lacurilor Arboritec:

- emisii de substante volatile mult diminuate, rezultate din faptul ca utilizarea nanoparticulelor ceramice a permis reducerea cu peste 30% a materiilor prime petro-chimice
- aspect elegant
- timp redus de uscare, respectiv maturare

Caracteristicile produsului

- lac acril-poliuretanic monocomponent, cu nanoparticule ceramice, in dispersie apoasa
- conceput a fi un finisaj economic, cu emisii volatile scazute, pentru a nu polua aerul din interiorul incaperii
- recomandat pentru utilizare in domeniul rezidential
- proprietati excelente de intindere si nivelare
- timp rapid de uscare (aprox. 2 ore) si maturare (aprox. 7 zile)
- nu necesita grund special
- emisii volatile scazute, fara NMP¹
- disponibil in variantele:

Extra Mat (grad de luciu 10), Mat (grad de luciu 20), Satin (grad de luciu 45) si Lucios (grad de luciu 90)

Pregatirea parchetului si conditiile de mediu

Parchetul trebuie sa fie curat si uscat, slefuirea finala sa fie facuta cu abraziv cu granulatia 120 si plasa cu granulatia 100. Temperatura camerei, parchetului si a lacului trebuie sa fie mentinuta in intervalul 15 – 25 grade Celsius.

Protejati pardoseala de lumina directa a soarelui, opriti sistemul de incalzire din sapa in timpul si dupa aplicarea lacului.

Umiditatea relativa din camera trebuie sa fie cuprinsa intre 40% si 60%.

Aplicare

Agitati foarte bine recipientul si se lasa 2 minute inainte de aplicare.

Aplicarea se poate face cu rola de 10 mm, aplicatorul sau pensula.

Este recomandata aplicarea lacului in trei straturi, primul cu rol de grund, adica 350 g/mp, in total.

In cazul in care se doreste marirea durabilitatii, se vor aplica patru straturi de lac, adica 450 g/mp, in total.

Slefuiti intre straturi daca este necesar.

Spalati sculele cu apa imediat dupa utilizare.

Pardoseala se poate fi traficata usor dupa 24 de ore.

¹ n-methyl-2-pyrrolidone

Sanatate si mediu

Se recomanda precautie, in timpul manipularii, ca in cazul altor produse chimice analoge.

Asigurati o ventilatie corespunzatoare in timpul aplicarii si dupa aplicare.

Folositi ochelari si manusi de protectie, in timpul aplicarii.

In cazul contactului cu pielea, spalati cu apa si sapun.

In cazul contactului cu ochii, spalati cu apa din abundenta.

Pentru informatii suplimentare consultati fisa de securitate.

Date tehnice

Componenta chimica: acril-poliuretan in dispersie apoasa

Continut corp solid: 32%

Adaosuri special: nanoparticule ceramice

Domeniu de aplicare: rezidential

NMP (N-metilpirolidona): fara

VOC (emisii substante volatile): 55 g/l

Certificare DIBT (Institutul German pentru Certificare Materiale de Constructii): Z-157.10-131

Grad de luciu: extra mat 10, mat 20, satin 45, lucios 90

Consum aprox: 8-10 m²/litru/strat

Timp de uscare: 30-60 minute primul strat, respective 2-4 ore straturile ulterioare. Se poate trafica usor dupa 24 de ore, iar mutarea mobilei si acoperirea cu covoare sunt recomandate a se face dupa 7 zile

Timp de maturare: 7 zile

Ph aprox: 8

Greutate specifica: 1,1 kg/l

Toxicitate: nontoxic

Ambalaj: bidon 5 litri

Conditii de depozitare: 5 – 25 grade Celsius; **a se feri de inghet**

Valabilitate: cel mult 1 an de la data productiei inscriptionata pe ambalaj, in conditiile recomandate de depozitare

Rezistenta chimica: rezistent la grasimi, apa si detergent de uz casnic

Curatare unelte: cu apa, imediat dupa aplicarea lacului

Curatare si intretinere pardoseli lacuite: pentru a obtine cele mai bune rezultate, este recomandat sa folositi Arboritec Cleaner Spray si Refresher, conform instructiunilor de utilizare.

NU SPALATI PARCHETUL INAINTE DE MATURAREA LACULUI

Nu aruncati surplusul de lac in canalizare.

Nu lasati produsul la indemana copiilor.

Fisa de securitate este disponibila, la cerere, pentru profesionisti.

Pentru consultanta tehnica, contactati importatorul Pro Ambient Profesional SRL.

Informatiile si recomandările din aceasta fisa sunt linii directe pentru aplicare si nu trebuie interpretate ca o garantie a aplicării. In toate cazurile, este responsabilitatea utilizatorului sa determine daca produsul este adecvat scopului sau/si daca aplicarea este corecta. Arboritec poate garanta doar produsul livrat. In cazul in care utilizatorul are vreun dubiu, se recomanda un test preliminar.

Asigurati-va ca ati citit si inteles toate informatiile legate de acest produs inainte de a-l utiliza.

Revizie 13.05.10

Arboritec AB Olof Wijksväg 9, 444 65 Jörlanda, SWEDEN Tel: +4630356330

Mail: post@arboritec.com, www.arboritec.com

Importator Romania: **Pro Ambient Profesional SRL** +40733017232 ambientprofesional@gmail.com