

WOCA Colour Oil



Ulei pentru finisarea, colorarea și protecția pardoselilor din lemn – aplicare manuală sau cu mașina (monodiscul)

- Pentru pardoseli noi sau vechi din lemn
- Colorează și protejează în același timp
- Se poate folosi pentru finisare jucării
- Certificat de IBR¹

Informații despre produs

Ambalaj, bidon plastic: 1 litri sau 2,5 litri

Consum: 10-12 m²/litru

Conținut corp solid: aprox.55%

Culori disponibile: extra alb (10%), antic, gri Castle, extra gri, maro deschis, maro roșiatic, negru, nuc.



culori disponibile până
la epuizarea stocului



118
extra
alb

349
antic

114
gri
Castle

314
extra
gri

101
maro
deschis

106
maro
roșiatic

120
negru

119
nuc



341
crem

342
cognac

102
maro
Brazil

ATENȚIE imaginile nu corespund 100% cu realitatea – pentru a vedea culoarea reală solicitați mostră pe lemnul pe care doriți să-l finisați/colorați.

Domenii de aplicare

Woca Colour Oil poate fi folosit pentru a colora și uleia suprafețele din lemn nefinisate sau șlefuite. **Se va aplica de două ori.**

Având în vedere că uleiurile se pot combina între ele, respectiv se pot aplica și peste produsele speciale Woca destinate numai colorării, pentru finisarea pardoselilor din lemn **se poate obține o multitudine de culori și nuanțe** (câteva mii).

¹ IBR = Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH (Germania), adică institutul pentru cercetarea materialelor de construcții sub aspectul impactului biologic

Certificatul IBR atestă faptul că materialul de construcție certificat nu are impact nociv asupra oamenilor care locuiesc sau își desfășoară activitatea în spațiile în care au fost folosite, respectiv vin în contact cu acestea.

Rezultat

Datorită saturației cu ulei, suprafața lemnului este protejată împotriva apei și murdăriei. De asemenea, suprafața mățasoasă-mată poate fi reparată, inclusiv local, fără a se observa.

După aplicare

După întărirea completă a Colour Oil, pe suprafață poate fi aplicat orice lac Woca.

Curățare și întreținere

Suprafețele uleiate cu Colour Oil se spală cu Natural Soap, respectiv, din când în când, cu Oil Refresher.

Petele dificile (ex.vin roșu) se curăță cu Spot Remover după care se aplică Maintenance Oil sau Maintenance Gel.

Întreținerea se face cu Woca Maintenance Oil, Woca Maintenance Gel sau Woca Colour Oil (aceiași culoare care s-a folosit la prima aplicare).

APLICARE



Unelte necesare:

Mașină de șlefuit, pad bej, trafalet, cârpe de bumbac, pad alb.

Curățați uneltele cu WOCA Solvent.

ATENȚIE!

Pericol de autoaprindere! Din cauza riscului de autoaprindere este important ca padurile și cârpele îmbibate cu ulei să fie puse în pungi, înmuiate în apă și aruncate într-un recipient închis ermetic.

Colour Oil colorează și protejează

Colour Oil poate fi utilizat pe suprafețe interioare din lemn nefinisate sau tratate de curând cu substanțe de colorare și apoi șlefuite.

Poate fi aplicat pe stejar, frasin, molid, larice, pin, tec, precum și pe plută.

Uleiul scoate în evidență naturalețea fibrei lemnului și oferă o suprafață rezistentă, ușor de întreținut.

Pentru a obține un finisaj uniform pe fag, molid și pin, este recomandat să aplicați mai întâi Maintenance Oil. După aplicare, suprafața se lasă să se usuce aproximativ o oră.

1 Pardoseala din lemn trebuie să fie șlefuită. Curățați cu 125 ml Wood Cleaner dizolvați în 5 litri de apă. Suprafața trebuie să fie complet curată, uscată și fără urme de grăsimi înainte de aplicarea Colour Oil-ului. Este indicat ca umiditatea maximă a lemnului să fie de 12%, iar temperatura camerei să fie de cel puțin 18°C.

2 Agitați bine bidonul cu Colour Oil înainte și în timpul aplicării. Aplicați uleiul într-un strat, pe o suprafață de aproximativ 15 m², cu un trafalet cu păr scurt (sau șpaclu). Lăsați pardoseala să absoarbă uleiul.

3 După aproximativ 15-20 minute, uleiul trebuie masat și întins pe lemn cu monodiscul cu pad bej (manual, pe suprafețe foarte mici). Masați timp de aproximativ 15 minute sau până când pardoseala pare saturată de ulei, transferând uleiul în exces pe zone învecinate.

4 **Atenție!** După masare, **eliminați complet excesul de ulei** cu monodiscul cu pad bej și cârpă de bumbac.

După aproximativ 6 ore (la 20°C), sau a doua zi, se aplică încă aproximativ 100 ml de ulei per metru pătrat, urmând pașii 2-4 de mai sus, dar pe suprafețe de câte maximum aproximativ 10 m².

A doua zi, după a doua aplicare, puteți lustrui pardoseala cu monodiscul și padul alb pentru a-i conferi un luciu discret.

Pardoseala poate fi traficată ușor după aproximativ 6 ore de la uleiere, în cazul în care temperatura camerei este de 20°C.

Uleiul va fi uscat complet după 5 zile.

Acoperiți zonele de trafic cu carton ondulat în primele 5 zile de la aplicare și **nu expuneți pardoseala la apă în acest timp.**